

Ataija Azul



PROPRIEDADES FÍSICO – MECÂNICAS

Resistência à flexão sob carga centrada: 1653 Kg/m²
Resistência à flexão sob carga centrada: 1568 Kg/m²
Determinação da Porosidade Aberta: 0.35%
Determinação da Massa Volúmica Aparente: 2676 Kg/m³
Determinação da Porosidade Aberta: 0.93%
Resistência ao Desgaste por Abrasão: 3.4 mm



PROPRIÉTÉS PHYSICO - MÉCANIQUES

Détermination de la résistance à la flexion sous charge centrée: 1653 Kg/m²
Détermination de la résistance au gel: 1568 Kg/m²
Détermination de l'absorption d'eau à la pression atmosphérique: 0.35%
Détermination des masses volumiques réelle et apparente: 2676 Kg/m³
Détermination des porosités ouverte et totale: 0.93%
Détermination de la résistance à l'usure: 3.4 mm



PHYSICO - MECHANICAL PROPERTIES

Flexural Strenght: 1653 Kg/m²
Flexural Strenght After Frost Resistance: 1568 Kg/m²
Water Absorption at Atmospheric Pressure: 0.35%
Aparent Density: 2676 Kg/m³
Open Porosity: 0.93%
Abrasion Resistance: 3.4 mm

